



Qualité - Précision - Fiabilité

INFORMATION TECHNIQUE

APPRET HYDROSOLUBLE BLANC

APPRET EN DISPERSION AQUEUSE A BASE DE COPOLYMERES STYRENE ACRYLIQUE.

CARACTERISTIQUES

Etiquette	Phase aqueuse
Point d'éclair	
Viscosité de livraison	10 Poises
Aspect du film après séchage	Satin, Velouté
Densité du Produit	1,45 +- 0.01
Extrait sec ou concentration en matières	61% +- 1
Résistivité	
Aspect du produit à la livraison	Fluide, dense, blanc
Pouvoir couvrant	200 gr/m ²
Pouvoir opacifiant	Excellent
Coupe AFNOR	
Stockage	12 mois à l'abri du gel
Norme	NF EN 71-3
Diluant	eau

APPLICATIONS

Trempé rapide, Pistolet pneumatique et pompe, brosses, rouleaux, pinceaux, gants.

DOMAINE D'EMPLOI ET PARTICULARITE

Principalement appliqué sur bois et dérivés. Il donne une excellente protection, peut être laissé tel quel ou recouvert d'une finition de type ACRYLAC DECOR ou autres (nous consulter).

STROLIFOND possède un temps hors poussières court, ainsi qu'un durcissement rapide à cœur du film.

Idéal pour améliorer l'aspect, le toucher de vos supports.

Permet d'économiser plusieurs couches de laque et d'obtenir un effet profond.

Micro respirant STROLIFOND convient pour la plupart des supports.

En cas de problème de nettoyage, nous consulter.

SECHAGE A 20° C - A raison d'une application de 200 à 300 g/m²

HORS POUSSIÈRES	15 mn
PONCABLE	1 à 2 h selon l'application
DURCISSEMENT DEFINITIF	3 à 4 h
MANIPULABLE	20 mn selon la température du local
RECOUVRABLE	3 à 4 h

OBSERVATIONS PARTICULIERES

La température ambiante et la température des supports, ainsi que les conditions de ventilation, influencent le séchage et le durcissement.

Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C et supérieure à 35°C.

RECOMMANDATIONS DE SECURITE

Ne pas ingérer. Ne pas inhaler. Aspiration ou ventilation en conformité avec les normes de l'inspection du travail. Ne pas rejeter à l'égout. Les déchets doivent être collectés et remis à une entreprise de destruction agréée de compétences.

Produit ininflammable.

Pour plus de détails voir notre information de donnée de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette fiche sont donnés sur la base de notre expérience, mais ne peuvent constituer une garantie en cas d'utilisation défectueuse. Nous dégageons toute responsabilité en cas de problèmes résultant du mélange de produits sans notre avis.