HEGNER

Qualité - Précision - Fiabilité

INFORMATION TECHNIQUE

VERNIS HYDROSOLUBLE DE FINITION

VERNIS EN PHASE AQUEUSE SUR BASE D'UN COMPLEXE DE RESINE ACRYLIQUE ET POLYURETHANE DE HAUT DE GAMME SPECIAL PARQUET.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film après séchage	Satin ou brillant sur demande
Densité du Produit	1
Viscosité de livraison	25 " CF 4 à 20 °C
Extrait sec ou concentration en matières	37 %
Aspect du produit à la livraison	Liquide blanchâtre
Pouvoir couvrant	150 g/m2
Pouvoir opacifiant	Transparent
Coupe AFNOR	CF 4
Norme EN 71-3	Oui
Stockage	6 mois à l'abri du gel

APPLICATIONS

Pistolet, airmix, pneumatique, spalter, brosse, trempé.

DOMAINE D'EMPLOI ET PARTICULARITE

Vernis ACRYSOL a pour principal avantage d'être ininflammable et sans odeur.
Il s'emploie comme un vernis solvant à la différence que sur certaines essences de bois, un léger relevage de fibres peut apparaître.
S'utilise principalement sur parquets, escaliers, banques, tables.
Grâce à l'adjonction de résine POLYURETHANE en phase aqueuse qui apporte au film déposé une résistance aux agressions chimiques et mécaniques.
ACRYSOL possède un haut pouvoir garnissant.
ACRYSOL est idéal pour bloquer les chants de médium
ACRYSOL est idéal pour le vernissage de parquet à faible et moyen trafic, ne convient pas pour une salle de bal.

Bien nettoyer et rincer à l'eau tout ustensile d'application avant séchage, car vu la qualité des résines employées, ACRYSOL ne se détrempe, ni ne se décape après séchage.

SECHAGE A 20° C

HORS POUSSIERES	15 mn
EGRENABLE	60 mn
DURCISSEMENT DEFINITIF	12 h

OBSERVATIONS PARTICULIERES

La température ambiante, la température des articles et les conditions de ventilation influencent le séchage et le durcissement.

Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C et supérieure à 35°C.

RECOMMANDATIONS DE SECURITE (voir la fiche de données de sécurité)

Ne pas ingérer. Ne pas inhaler. Aspiration ou ventilation en conformité avec les normes de l'inspection du travail. Ne pas rejeter à l'égout. Les déchets doivent être collectés et remis à une entreprise de destruction agréée de compétences.
Produit ininflammable.
Pour plus de détails voir notre information de donnée de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette fiche sont donnés sur la base de notre expérience, mais ne peuvent constituer une garantie en cas d'utilisation défectueuse. Nous dégageons toute responsabilité en cas de problèmes résultant du mélange de produits sans notre avis.

HEGNER FRANCE 30 Avenue du Gué Langlois -
Lot D 30 Le Dôme de Rentilly 77600 Bussy Saint Martin
Tel : 01.60.94.58.76 / Port 06.10.03.44.41 / Email: hegner.france@orange.fr
SIREN : 503 713 711 00029
RIB : BNP Le Plessis Trévise 30004 01588 00010013789 17 / IBAN : FR7630004015880001001378917